

Cladirol 35



- Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre sur sa face extérieure et doté d'une incision latérale pour mise en oeuvre sur les plateaux intérieurs

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Performances thermiques optimales obtenues par la réduction des ponts thermiques intégrés
- + Une seule référence par largeur de plateaux (quelle que soit la forme des lèvres)
- + Excellent rapport performances/prix
- + Recouvrement optimal des lèvres de plateaux
- + Faible encombrement sur chantier
- + Utilisation des vis-entretoise SFS SDC 2 ou ETANCO Fastop
- + Système Cladisol breveté

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des bardages double peau pleins

- + **Isolation thermique renforcée des bardages métalliques double-peaux**

Isolation des bardages double peau perforés acoustiques

- + **Isolation à haute performances thermo-acoustiques des bardages double-peaux**

CARACTÉRISTIQUES



Isolant thermique certifié 08/018/542

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasses	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

Avis technique

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/colis	colis/pal	m2/colis	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m							
64670	4.25	150	3,8	0,405	3	30	4,62	90	1,5	138,5	A
64675	4.25	150	3,8	0,455	2	30	3,46	60	1,7	103,7	A
64676	4.25	150	3,8	0,505	2	30	3,84	60	1,9	115,1	A
84801	3.7	130	4,5	0,455	2	30	4,1	60	2	122,8	B
84802	3.7	130	4,5	0,505	2	30	4,54	60	2,3	136,3	A
84800	3.7	130	4,5	0,405	3	30	5,47	90	1,8	164,1	A
84787	3.1	110	4,5	0,405	3	30	5,47	90	1,8	164,1	A
84788	3.1	110	4,5	0,455	2	30	4,1	60	2	122,8	A
84789	3.1	110	4,5	0,505	2	30	4,54	60	2,3	136,3	A

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux roulés de Cladirol 35 sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène retracts et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection. Gerbage : 1 sur 1.