

## Isofaçade 32R



- Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

### AVANTAGES



- + Hautes performances thermo-acoustiques
- + Très faible masse combustible rapportée sur la façade
- + Excellente tenue mécanique
- + Panneau roulé permettant une mise en oeuvre plus rapide
- + Découpe limitée
- + Intégration derrière tous types de bardages

### DOMAINE D'APPLICATION

#### Isolation des murs par l'extérieur

- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée
- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée

### CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène ( Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Certificat de conformité n° 1163-CPD-0174



Isolant thermique certifié 08/018/544

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasses	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

## RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/colis	colis/pal	m2/colis	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m							
83090	3.1	100	5	0,6	2	12	6	24	3	72	A
87340	2.5	80	6	0,55	2	12	6,6	24	3,3	79,2	A

### Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m				
87222	5	160	2,8	0,6	48	1,7	80,6	A
87221	4.35	140	3,1	0,6	48	1,9	89,3	A
87220	3.75	120	3,7	0,6	48	2,2	106,6	A

### Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

#### Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

#### Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

#### Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1