

Bordure et caniveau de trottoir en béton

Bordure standard



NF EN 1340


Classe de résistance	Valeur de contrainte (MPa)
U	6
T	5
S	3,5

Option	Conditions climatiques d'utilisation	Spécifications sur les produits
B	gel sévère, salage peu fréquent	absorption d'eau $\leq 6 \%$
	gel modéré, salage peu fréquent à fréquent	-
D	gel sévère, salage fréquent à très fréquent	absorption d'eau $\leq 6 \%$ + perte de masse aux cycles
	gel modéré, salage très fréquent	gel/dégel $\leq 1 \text{ kg/m}^2$
H	-	résistance renforcée à l'abrasion

• Profils standards BONNA SABLA normalisés



NF P 98-340



• Profils standards BONNA SABLA non normalisés NF

