

Shedisol Alu

Panneau de laine de verre avec surfaçage pour l'isolation des plafonds



Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 03/018/212
- DOP 0001-35

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	B-s1,d0	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Transmission de la vapeur d'eau	Z	7	m ² hPa/mg

Solutions

- Isolation thermique renforcé entre pannes
- Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés
- Isolation thermique avec plafond suspendu sous pannes associé à un système anti-condensation

Avantages

- Performances thermo-acoustiques
- Pas de surprime d'assurance incendie
- Aspect fini du produit adapté à des critères esthétiques courants
- Gain de temps et confort de pose obtenus grâce à son faible poids et sa rigidité
- Forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux

Conditionnement et disponibilité

Référence	Épaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	car/pal	m ² /car	m ² /pal	pnx/pal	pnx/car	Disponibilité
76213	80	2,25	1	1,985	6	9,92	59,55	30	5	A
76210	80	2,25	1	1,31	6	6,55	39,3	30	5	A
76211	80	2,25	1	1,37	6	6,85	41,1	30	5	A

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	car/pal	m ² /car	m ² /pal	pnx/pal	pnx/car	Disponibilité
76212	80	2,25	1	1,5	6	7,5	45	30	5	A
72977	60	1,7	1	1,495	6	10,46	62,79	42	7	C
72976	60	1,7	1	1,32	6	9,24	55,44	42	7	C
72974	60	1,7	1	1,02	6	7,14	42,84	42	7	C
76261	50	1,4	1	1,31	6	10,48	62,88	48	8	A
76525	50	1,4	1	2,235	6	17,88	107,29	48	8	B
76262	50	1,4	1	1,37	6	10,96	65,76	48	8	A
76264	50	1,4	1	1,985	6	15,88	95,28	48	8	A
76263	50	1,4	1	1,5	6	12	72	48	8	A
93127	50	1,4	1	1,2	6	9,6	57,6	48	8	C

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

B Produit disponible sur fabrication

Autres dimensions et quantités minimales: nous consulter.

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage 2 sur 1