



EDIA

CIMENT PROMPT

■ DESCRIPTIF

- Le CIMENT PROMPT est un ciment naturel de couleur ocre clair, à prise très rapide.
- Résiste aux eaux agressives.
- Accélérateur de prise des ciments et des chaux.
- Grande finesse.
- Pour usage intérieur et extérieur.

■ USAGES

- Travaux neufs et rénovations.
- Réparation ou rebouchage de trous, de fissures ou lézardes.
- Travaux de scellement rapide.
- Colmatage et obturation des voies d'eau.

■ SUPPORTS

- Supports admissibles : mortier de ciment résistant, béton.
- Supports interdits : supports à base de plâtre.
- Les supports devront être sains, secs, propres et solides.
- Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports avant application.

■ MÉLANGES

- Pâte pure (calage, obturation de voies d'eau) : 3 volumes de CIMENT PROMPT + 1 volume d'eau.
- Mortier (scellement, réparation et confection d'arêtes) : 2 volumes de CIMENT PROMPT + 1 volume de sable + 3/4 de volume d'eau.
- Mortier (positionnement de poteaux, dressage grossier de murs) : 1 volume de CIMENT PROMPT + 1 volume de sable + 1/2 volume d'eau.
- Béton : 2 volumes de CIMENT PROMPT + 1,5 volumes de gravier + 1 volume de sable + 2/3 de volume d'eau.
- Temps de prise : 2 à 4 minutes.

■ CONSOMMATION

- Suivant emploi.

Taux de gâchage

 **33%**
Suivant emploi



■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION :

- Ciment naturel à base de calcaire et d'argile.

PRODUITS :

POUDRE :

- Couleur : Ocre clair.
- Densité : 1 Kg/m³ ± 0,1.
- Résistance initiales élevées : > 6 MPa à 1 H.

MISE EN ŒUVRE :

- Temps de prise : environ 2 minutes à 20°C.
- NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l'usure du matériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.



EDIA

CIMENT PROMPT

CONDITIONNEMENT

- Sac de 5kg.
- Palette de 96 sacs de 5kg soit 0.480 T.
- Marquage : date et heure de fabrication, numéro de lot.

PRECAUTIONS

- Températures comprises entre +5 et +30°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
- Mettre des gants et un masque de protection appropriés.
- Contient du ciment et/ou de la chaux :
 - Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
 - Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage, sous réserve de conservation du produit dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel.
- Tout sac entamé doit être soigneusement renfermé et utilisé rapidement sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.

Gencod	Code CHAUSSON MATERIAUX	Désignation Article	Référence Code Article Fournisseur
3491290012106	156318	CIMENT PROMPT	EDIACIPRO5