




Dalles Gyptone® Activ'Air® Quattro 50



Gyptone® Activ'Air® Quattro 50

PERFORMANCES



Réaction au feu
A2-s1, d0.



Comportement en ambiance humide

Les dalles Gyptone® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie (locaux classés A et B selon la Norme NF EN 13964).



Comportement à la lumière

Indice de réflexion = 70 % (étude CSTB).




Comportement acoustique

Atténuation latérale

$D_{n,c,w}$ (C ; C_t) = 33 (-2 ; -5) dB pour plénium 730 mm et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique

(laine minérale sans pare-vapeur)



RE CTBA n° 01/PC/PHY/1047/98-1

NORMES


- Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes ISO 16 000).
- Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964 et NF EN 14190.

MISE EN ŒUVRE

- Détails page 132.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.
- Dalle à coordonner avec les :
 - plaques Gyptone® Activ'Air® Quattro 40, 41, 42, 44, 46, 47,
 - plaques Gyptone® Curve Quattro 41,
 - panneaux-bandes Gyptone® Quattro 55,
 - plaques Rigitone™ 12/25 Q.

LES + PRODUIT

- Perforation carrée discrète et régulière
- Excellent absorption acoustique
- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®



CARACTÉRISTIQUES

Matériau	à base de plaque de plâtre blanc		
Voile acoustique	Bord E24 : disponible sur demande		
Type de bord (mm)	A	E15	D2
	594	592	6,75
	10	4	15
		10	12,5
		5,5	24,75
		$\alpha = 35^\circ$	
Ossatures (mm)	15	24	15
	24		24
Surface peinte	blanche (équivalent RAL 9010)		
Format (mm)	600 x 600		
Epaisseur (mm)	10		
Poids approx. (kg/m²)	6,6	6,3	7,5
Perforation (mm)	12 x 12		
Taux de perforation	18 %		

DESCRIPTIF TYPE

- Détails page 156.