

# Isobardage 32

Rouleau de laine de verre haute performance pour l'isolation des bardages



Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre sur sa surface extérieure. Complément d'isolation aux systèmes Cladisol.

## Caractéristiques



- Certificat ACERMI 08/018/544
- DOP 0001-32

|                                    | Code       | Niveau | Unité                    |
|------------------------------------|------------|--------|--------------------------|
| Absorption d'eau à court terme     | WS         | <1     | kg/m <sup>2</sup> en 24h |
| Conductivité thermique             | λD         | 0,032  | W/(m.K)                  |
| Perméabilité à la vapeur           | MU         | 1      |                          |
| Réaction au feu                    | Euroclasse | A1     |                          |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr        | 15     | kPa.s/m <sup>2</sup>     |
| Tolérance d'épaisseur              | d          | T3     |                          |

## Solutions

- Isolation thermo-acoustique des bardages double peau
- Isolation thermique renforcée des bardages double peau

## Avantages

- Excellente tenue mécanique
- Largeur adaptée aux chantiers
- Meilleures performances thermiques du marché associé en seconde couche avec Cladipan 32

## Références

| Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W | Largeur m | Longueur m | rlx/cols | cols/pal | rlx/pal | m <sup>2</sup> /cols | m <sup>2</sup> /pal | Disponibilité |
|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|----------|---------|----------------------|---------------------|---------------|
| 86082     | 60           | 1,85                              | 1,2       | 8          | 1        | 12       | 12      | 9,6                  | 115,2               | A             |

## Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X** X

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection.