

ROCKBARDAGE & ROCKBARDAGE ENERGY



Panneau isolant nu ou revêtu d'un voile minéral noir en laine de roche usiné pour s'intégrer aux géométries spécifiques des plateaux de bardage



ROCKBARDAGE lèvre droite



ROCKBARDAGE ENERGY lèvre caisson

CARACTÉRISTIQUES	PERFORMANCES
Réaction au feu	Euroclasse A1 (incombustible)
Conductivité thermique (W/m.K)	0,034
Longueurs (mm)	1200** - 1350
Largeurs (mm)	400 - 450 - 500 - 600
Ép. (mm)	Rockbardage : 110-130-140* Rockbardage Energy : 130-150-160*
Entretoises (mm)	Rockbardage : 40 Rockbardage Energy : 60
Tolérance d'ép.	T5
Masse volumique nominale de la couche inférieure (kg/m³)	50
Semi-rigidité	Critère certifié pour toutes les épaisseurs
Revêtement voile de verre noir	En option (Rockbardage revêtu)
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à long terme	WL(P)
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Absorption d'eau à court terme	WS

*Épaisseurs disponibles uniquement pour les plateaux à lèvres droite, de largeur 600 mm.

** La longueur 1200 mm est uniquement disponible pour les panneaux revêtus.

NOTE : pour respecter les dispositions des recommandations professionnelles RAGE sur les bardages acier de juillet 2014, les tolérances dimensionnelles des différents éléments sont à prendre en compte dans la définition des chaînes de côtes de l'épaisseur du double peau. Sur demande, nous pouvons vous apporter notre assistance technique sur ce point.

LES + PRODUIT

- Excellente tenue du produit (50 kg/m³)
- Performances thermique et acoustique
- Productivité de chantier accrue et facilité de pose
- Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Adapté à toutes les géométries de lèvres de plateaux
- Imputrescible ; non hydrophile

DIPLÔMES

■ ACERMI

04/015/305
(Nu)
08/015/477
(Revêtu)
09/015/547
(Nu Energy)
11/015/709
(Revêtu Energy)

■ DoP

CPR-DoP-FR-043

■ KEYMARK

008-SDG5-305
(Nu)
008-SDG5-477
(Revêtu)
008-SDG5-547
(Nu Energy)
008-SDG5-709
(Revêtu Energy)

RÉSISTANCES THERMIQUES

Ép. (mm)	110	130	140	150	160
R (m².K/W)	3,20	3,80	4,10	4,40	4,70

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.