



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 11

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/007/326

Licence n° 03/007/326

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **KNAUF**

Company:

Siège social : **Zone d'Activité Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

KNAUF XTherm Sol Th30

et fabriqué par les usines de : Colomiers - France (31)

Production plant:

Cournon - France (56)

Marolles sur Seine - France (77)

Rousset - France (13)

Saint Andre le Gaz - France (38)

Ungersheim - France (68)

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé ET la norme NF EN 13163+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

This certificate was issued on January 01st 2018 and is valid until December 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 03/007/326 Édition 10, délivré le 01 janvier 2015

Renewal of certificate n° 03/007/326 Edition 10, issued on January 01st 2015



CERTIFICAT ACERMI

N° 03/007/326

Licence n° 03/007/326

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.031$ W/(m.K) (de 23 à 300 mm)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	23	31	39	44	53	55	61	65	70	75	80
R (m².K/W)	0,75	1,00	1,25	1,40	1,70	1,80	2,00	2,10	2,25	2,45	2,60
Épaisseur (mm)	85	90	95	101	105	110	115	120	125	130	135
R (m².K/W)	2,75	2,95	3,10	3,30	3,40	3,60	3,75	3,90	4,05	4,25	4,40
Épaisseur (mm)	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190
R (m².K/W)	4,55	4,75	4,90	5,05	5,20	5,40	5,55	5,70	5,90	6,05	6,20
Épaisseur (mm)	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
R (m².K/W)	6,35	6,55	6,70	6,85	7,00	7,20	7,35	7,50	7,70	7,85	8,00
Épaisseur (mm)	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300
R (m².K/W)	8,15	8,35	8,50	8,65	8,85	9,00	9,15	9,30	9,50	9,65	9,80

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T(2)
Contrainte en compression	CS10(120)
Transmission de vapeur d'eau	MU 30 à 70

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 23 à 31	5	1	2	2	2
de 39 à 80	5	1	2	2	3
de 85 à 100	5	1	2	2	3
de 105 à 300	5	1	2	2	3

Résistance critique à la compression :

- de 23 à 300 mm : $R_{CS} \geq 80$ kPa
Valeur ds min. : 0,8 %
Valeur ds max. : 1,1 %
Module d'élasticité de service $E_s = 5,05$ MPa

Spécifications pour applications SOL :

Épaisseurs (mm)	Classement
de 23 à 80	SC1 a1 Ch
de 85 à 300	SC1 a2 Ch