

1/2



LES + PRODUIT

- ▶ Chaux en pâte, prêt à diluer
- ▶ Teinté avec des pigments minéraux
- ▶ Finition mat
- ▶ Neuf et Rénovation

CONSUMMATION

- ▶ Environ 0,4 kg/m² pour 2 couches à la brosse
- ▶ Environ 0,09 kg/m² pour un effet patiné

CALCILANE BADIGEON



DESCRIPTION

- Badigeon à l'ancienne, à la chaux aérienne en pâte (chaux grasse) pour la décoration des enduits, pierres, briques, mortier Plâtre et Chaux.
- Adaptable en fonction de l'effet recherché (patines, badigeon, eaux fortes...).
- Sur supports neufs ou anciens, il s'utilise avec **CALCILANE FOND**.

SUPPORTS

■ ADMISSIBLES

L'état des subjectiles satisfera aux prescriptions définies dans le DTU 59.1 et le DTU 26.1

- Mortiers d'enduits à la chaux :
- **PARLUMIÈRE**, **PAREXAL**, **PARINTER**
RÉNOVATION, **CALCIDECO**
- Mortiers Plâtre et Chaux :
- **PARILIEN** ou **PARILIEN FIN**
- Pierres calcaires, briques
- Fonds poreux compatibles

■ EXCLUS

- Revêtements fermés ou hydrofugés
- Anciennes peintures ou RPE

CARACTÉRISTIQUES

Composition

- **Composition** : chaux aérienne en pâte (chaux grasse), pigments minéraux, additifs organiques (< 5% conformément à FDT 30-808)
- **Masse volumique** : 1,5 kg / litre
- **Classification** : revêtement minéral à la chaux (FDT 30-808), classe D2 (norme P84403)

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

Enduit à la chaux

- Support brut : éliminer poussières et corps gras.
- Support peint : décaper et éliminer l'ancien revêtement pour retrouver le support d'origine.
- Appliquer au rouleau ou à la brosse, une couche de **CALCILANE FOND** pour réguler la porosité. Attendre 4 à 6 h de séchage avant recouvrement avec **CALCILANE BADIGEON**.

Mortier plâtre et chaux (MPC)

- **MPC Neuf** : si sec depuis plusieurs mois recouper à la Berthelet pour ouvrir la porosité, nettoyer et dépoussiérer.
- **Ancien MPC peint** : éliminer la peinture, recouper la surface de l'enduit à la Berthelet, nettoyer, dépoussiérer.
- **Ancien MPC brut** : recouper la surface de l'enduit avec un chemin fer ou sabler la surface, nettoyer, dépoussiérer.

■ MATÉRIEL

- Brosse carrée à soies longues, spalter, éponge naturelle... en fonction de l'aspect recherché.

■ APPLICATION DU PRODUIT

Bien mélanger le produit avant emploi.

Finition classique (brossé mat)

- Appliquer a secco ou a fresco, à l'aide d'une brosse en soie naturelle à poils longs, **CALCILANE BADIGEON** dilué avec 10 à 30% d'eau (suivant la consistance souhaitée), en 2 couches croisées minimum espacées d'environ 12 h.
- La 1^{ère} couche est toujours plus diluée que la seconde.
- Afin de préserver l'aspect mat, éviter de déposer trop grassement et de trop travailler le produit.

Finition effet ancien (décors structurés, brossés, éponnés, tamponnés, spatulés...)

- Sur la finition classique sèche, réaliser une 3^{ème} couche avec un mélange de 1 volume de **CALCILANE BADIGEON** dilué avec 5 volumes de **CALCILANE FOND** et ajuster la consistance avec de l'eau en fonction de la texture et de l'effet recherchés.
- L'effet nuancé obtenu est une caractéristique naturelle recherchée avec les revêtements à la chaux.

Finition patine (harmonisation de teinte et effet de profondeur chromatique)

- Diluer **CALCILANE BADIGEON** avec un mélange de 1 volume de **CALCILANE FOND** pour 1 volume d'eau jusqu'à la consistance et la transparence recherchées.
- Une superposition des teintes différentes augmente la profondeur chromatique.

Finition sur mortier plâtre et chaux

A fresco

- Appliquer **CALCILANE BADIGEON** dans les 48 heures suivant la couche de finition de l'enduit, qui sera humidifié de manière homogène avant recouvrement.
- L'application s'effectue à la brosse en 2 couches croisées, espacées de 24 heures suivant les conditions climatiques.
- La première couche sera diluée à 50% et la seconde à 20%.

A secco

- Après préparation du support, appliquer à la brosse en 2 couches croisées espacées de 24 heures minimum.
- La première couche sera diluée à 50% et la seconde à 20%.
- Par temps sec, ensoleillé et/ou venté, une légère humidification de la première couche peut être nécessaire.

PAREXLANKO

CALCILANE BADIGEON

2/2

CONDITIONNEMENT

- Seau de 25 kg
- Seau de 5 kg

CONSERVATION

- **12 mois**
à partir de la date de fabrication en
emballage d'origine non ouvert, stocké
à l'abri du gel et des fortes
températures

GARANTIE

- R.P. fabricant

CONSOMMATIONS

- Environ 0,4 kg/m² pour 2 couches à la brosse,
variable en fonction de l'état du support et de
l'aspect recherché.
- Environ 0,09 kg/m² pour un effet patiné.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2017

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PARXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Nettoyer immédiatement à l'eau les projection de produit, risque de taches de chaux.
- Protéger les menuiseries, les éléments métalliques et les vitres avant et pendant les travaux.
- Protéger les façades de la pluie, du vent, du brouillard et des embruns durant les travaux et pendant 3 jours minimum après l'application.
- Produit sensible à l'humidité, au brouillard et à la condensation qui favorisent les efflorescences et le blanchiment des couleurs.
- Températures d'application entre + 5°C et + 30°C. Eviter l'application par vent fort, chaud et sec, par temps de pluie ou de brouillard ainsi que sur support gelés.
- Au-delà de + 30°C prendre des dispositions particulières (protection, humidification...).
- Produit irritant : porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre et consulter un spécialiste.
- Consulter la fiche de Données de Sécurité.