

VERNIS BITUMINEUX BÉTON

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

- Imperméabilisation des bétons, du bois et anticorrosion pour les métaux, enduit d'imprégnation à froid avant pose de rouleaux bitumeux.
- Solution noire bitumineuse écologique, prête à l'emploi, destinée à protéger les ouvrages enterrés en béton ou en acier contre l'humidité et les agents agressifs.
- Assure une protection anti-corrosion des aciers et des métaux et protège contre les intempéries : les bois, leurs dérivés et les fibres-ciment.
- Forme sur le support une fois appliqué, un film continu, fortement adhérent, qui imperméabilise la surface, évitant ainsi toute pénétration de l'eau par capillarité et toute attaque du support par les agents agressifs.



AVANTAGES PRODUIT

- Usages multiples.
- Application facile et économique.
- Fort pouvoir couvrant.
- Résiste à la pluie immédiatement après son application.
- Pas de danger à l'application.
- Pas de danger pour l'environnement.



DOMAINES D'APPLICATION

IMPERMÉABILISATION

- Des murs de fondation en béton.
- Des fondations d'ouvrages d'art.

PROTECTION

- Des ouvrages métalliques et des murs de soutènement.
- De tous les éléments enterrés : réservoirs, citernes, bacs, fosses, canalisations, regards, massifs, etc.
- Du bois : charpentes, bardeaux, barrières, poteaux, etc.

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

- Pour les revêtements d'étanchéité, enduit d'imprégnation à froid (EIF) conforme aux DTU n° 43. Inhibe la formation de salpêtre dans les caves.

VERNIS BITUMINEUX BÉTON

CONSOMMATION

- 0,15 à 0,2 litre par m², soit pour 1 litre : 5 à 6 m² par couche.

CONSEILS D'EMPLOI

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes (exemptes de rouille, graisse, boue, poussière, calamine, etc.).

MISE EN OEUVRE

- A la brosse, au pinceau, au balai, ou au pistolet.
- Laisser sécher entre chaque couche.

APPLICATION

- 2 à 3 couches croisées et pures selon la porosité du support.

FINITION

- Peinture ou revêtement non solvantée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Bien laisser sécher entre chaque couche.
- Ne pas appliquer sur supports humides et béton de moins de 28 jours d'âge.
- Travailler à l'air libre ou dans un local ventilé.
- Ne pas fumer pendant l'application.
- Eviter de respirer les vapeurs de solvants (irritations).
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.
- Transport : non soumis à la réglementation des transports.
- Stockage et conservation : voir la date limite d'utilisation sur le bidon.

VERNIS BITUMINEUX BÉTON

Composition	Mélange de bitume et de fluxant additivé de polymère
Aspect / Consistance	Liquide
Couleur	Noir brillant
Extrait sec	60 ± 2
Point éclair	+ 70°C
Densité	0,95 ± 0,05
Pouvoir couvrant	6 m ² par litre et par couche
Temps de séchage	1 heure (hors poussière) 12 h à 18 h (séchage à coeur)
Températures limites d'application	+ 5°C à + 45°C
Limite de températures de service	- 40°C à + 70°C
Solubilité et nettoyage des outils	Solvants pétroliers
Miscibilité	White Spirit
Perméabilité à la vapeur d'eau	Nulle
Fluage	Nul
Adhérence	Sur tout support propre
Résistance	Insensible aux variations de température et résistant aux agents atmosphériques

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (L)
3491290029074	501751	Vernis Bitumineux Béton	25
3491290022440	406536	Revêtement Bitumineux Béton	25
3491290022457	406539	Revêtement Bitumineux Bloc Béton	25