



RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR

DESRIPTIF

- Ragréage destiné aux sols extérieurs qui peut être laissé nu ou recouvert d'une peinture de sol ou d'un carrelage.
- Produits autonivelant.
- Épaisseur d'application 3 à 10 mm.
- CE selon la norme EN 13813.
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) n 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

DOMAINES D'UTILISATION

Pour sols à base de ciment :

- Balcons.
- Terrasses.
- Garages à usage privatif.

NB : Sur chapes ciment et dalles béton, après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX EDILIS.

CONSOMMATION

- 5,1 à 17 kg/m² (1,7 kg/m²/mm d'épaisseur).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être solides, stables, non fissurés, sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas être gelés.
- Appliquer 2 couches de PRIMAIRE SUPPORTS POREUX EDILIS, dilué de moitié avec de l'eau propre, à la brosse ou au rouleau puis laisser sécher.

NB : les supports doivent être conformes aux CPT et DTU en vigueur.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger un sac de RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR avec 4 à 4,5 litres d'eau propre, à l'aide d'un malaxeur électrique lent, jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau avant la mise en œuvre.
- Le mélange ainsi obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR à l'aide d'une lisseuse en une passe. L'épaisseur d'emploi est de 3 à 10 mm.
- L'application peut être suivie du passage d'un rouleau débulleur.
- Afin d'éviter la présence de bulles en surface d'un enduit, il est nécessaire que les supports poreux soient suffisamment primairisés et de façon homogène. Le passage d'un rouleau débulleur dans l'enduit frais permet d'améliorer son aspect final.

POSE DU REVÊTEMENT

- RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR ne doit pas rester nu.
- Il peut également être recouvert d'un carrelage ou d'une peinture de sol. La pose peut être réalisée 48 heures minimum après application.

RECOMMANDATIONS LORS DE LA POSE

- Ne pas appliquer sur supports ruisselants, gelés, en cours de dégel ou par temps de gel.
- Ne pas appliquer sur supports chauds ou en plein soleil et/ou par vent sec ou en cas de pluie imminente.
- La pente doit être au moins d'1 cm par mètre afin de faciliter l'évacuation des eaux. Il ne doit pas y avoir d'eau stagnante.
- Respecter les joints de dilatation et de fractionnement existants.
- Consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant utilisation.

STOCKAGE

- 12 mois en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.
- CRAINT LE GEL.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)
3491290027445	198530-01	RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR EDILIS	25