



PLAQUE PLADUR® A1

PLADUR®



DESCRIPTION

Plaque de plâtre constituée d'une âme de plâtre 100% naturel et de fibres de verre, revêtue sur ses deux faces d'un mat de verre. Les fibres de verre incorporées dans l'âme et le mat de verre augmentent la protection apportée par la plaque contre le feu.

UTILISATION

► La plaque PLADUR® A1 est employée pour la réalisation des cloisons, contre-cloisons et plafonds visés par le DTU 25.41 lorsqu'une résistance au feu (EI) améliorée ou un parement incombustible ou A1 sont recherchés. Elle doit toujours être utilisée dans le cadre des Procès-Verbaux de résistance au feu PLADUR® ou dans les applications définies pour les plaques A1 du type I, comme par exemple la plaque supplémentaire des cloisons d'encloisonnement des escaliers dans les ERP (CCS du 07/06/2007 point 3-1°).

► PLADUR® A1 doit être utilisée avec les ossatures métalliques PLADUR®.

► Elle ne doit pas être installée dans des zones à forte humidité, locaux EB+p, EB+c ou EC définis par le DTU 25.41, ni sur des cloisons renfermant des conduites d'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCE	VALEURS	
Couleur	Face : Rose Dos : Marron (kraft)	
Type de bord longitudinal	BA (Bord Aminci)	
Épaisseur (mm)	12,5	15
Poids (kg/m²)	11	13
Résistance à la flexion (N)	Longitudinale	
	> 600	> 750
	Transversale	
	> 210	> 260
Conductivité thermique (λ) (W/mK)	≤ 0,25	≤ 0,25
Résistance thermique (m²K/W)	0,04	0,04
Coefficient de dilatation (m/m °C)	15x10 ⁻⁶	15x10 ⁻⁶
Dureté superficielle (trace) (mm)	Ø ≤ 15	Ø ≤ 15
Réaction au feu (EN-13501-1)	A1	
Références normatives et certifications	EN-15283 CE	
Classification (type selon EN-15283)	GM - I - F	

DIMENSIONS (mm)


ÉPAISSEUR	LONGUEUR X LARGEUR
12,5	3000x1200
15	3000x1200

TOLÉRANCES (selon EN-520 et règlement de marque NF)

► LONGUEUR	+ 0 / - 5 mm
► LARGEUR	+ 0 / - 4 mm
► ÉPAISSEUR	± 0,7 mm

IDENTIFICATION ET MARQUAGE

► BORD AMINCI	Nom commercial, type de bord, épaisseur, performance au feu.
► TRANCHE	Nom commercial, type de bord, épaisseur.
► DOS	Logo Lafarge, Pregyplac type de bord, épaisseur, références normatives, date de fabrication, Lafarge type de plaque selon EN-520, marque CE, réaction au feu, certifications, Lafarge Pregyplac épaisseur.
► IMPRESSION DE LA PILE	Nom commercial, type de bord, épaisseur.



CONDITIONNEMENT

ÉPAISSEUR	UNITÉS / PALETTE	AUTRES
12,5	32	Les plaques sont empilées sur cales. La quantité de cales dépend de l'épaisseur et de la longueur des plaques
15	32	

**MISE EN ŒUVRE**

- Toujours respecter la réglementation en vigueur. Poser et utiliser conformément au DTU 25.41 et aux recommandations de la société YESOS IBÉRICOS.
- Nous traitons les consultations concernant l'installation et nous apportons une assistance technique à l'adresse de courrier électronique **info@pladur.com**

FINITION ET DÉCORATION

- La plaque PLADUR® A1 doit faire l'objet d'un traitement des joints avec la gamme d'enduits et bandes pour joints PLADUR®. Ne pas peindre avant de traiter les joints. De même, les petites réparations de défauts mineurs qui y sont effectuées doivent être faites avec le mortier adhésif PLADUR®MA.
- Appliquer une primaire de protection et d'homogénéisation et le laisser sécher avant de peindre ou poser un papier peint, de manière à uniformiser l'absorption de la plaque et de l'enduit. Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant pour son application.
- Exécuter les travaux de décoration dès que possible après l'achèvement des finitions (traitement de joints et vis) pour éviter l'apparition de rouille sur la surface de la plaque. L'application d'un primaire de protection sur toute la surface de la plaque prévient ces inconvénients.
- Une bonne ventilation du local favorise la circulation d'air et réduit le risque de pathologies occasionnées par l'humidité.
- En cas de forte humidité ambiante, l'usage de déshumidificateurs peut s'avérer nécessaire.
- Suivre les instructions du fabricant du revêtement de décoration.
- Pour vous informer au sujet des niveaux de finition sur cloisons et plafonds, consultez **www.niveauxdefinition.fr**

AVERTISSEMENT

- Nous ne garantissons l'obtention des résultats obtenus lors de nos essais ou estimations, indiqués dans notre documentation technique, que dans le cas de l'utilisation combinée et exclusive des produits originaux PLADUR® (plaques, profilés, enduits, vis, bandes et accessoires).
- Les plaques mises en œuvre et non revêtues ne doivent pas être exposées à la lumière du soleil pendant des durées prolongées. L'usage d'un primaire de protection spécifique pour plaques de plâtre réduit l'apparition de rouille sur la surface des plaques dans cette situation.
- Maintenir le local bien ventilé et empêcher les condensations qui peuvent endommager les plaques.
- Pour obtenir une information détaillée sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité du produit sur **www.pladur.com**

STOCKAGE ET MANIPULATION

- Toujours empiler les plaques horizontalement, sur une surface plane et sèche, à l'abri du soleil et des intempéries. Les palettes seront empilées de manière à former des piles stables et parfaitement verticales.
- Manipuler les plaques verticalement, en faisant attention à ne pas les cogner avec aucun objet et à ne pas les endommager. Pour le transport manuel, les maintenir en position verticale et se mettre au moins à deux pour les porter, si aucun moyen mécanique n'est utilisé. La manutention par un seul individu, de produits ou ensembles de produits dépassant individuellement ou ensemble 25 kg est vivement déconseillée. Au-delà de ce poids, toujours procéder à une manutention à plusieurs ou utiliser des moyens mécaniques.
- Pour transporter les plaques sur des chariots élévateurs, écarter les fourches du chariot au maximum.
- Les plaques peuvent être coupées à l'aide d'une scie spéciale pour plaques de plâtre ou manuellement, en les marquant à l'aide d'un outil coupant (cutter) et en les pliant sur cette marque. Utiliser des gants de protection mécanique. L'utilisation d'outils mécaniques implique de suivre scrupuleusement les instructions du fabricant, notamment ses consignes et recommandations de sécurité.

Le présent document inclut les spécifications pour les caractéristiques des matériaux PLADUR® et les recommandations de montage, actualisées à la date d'édition mais sujettes à changements en fonction du type de conception des produits et des réglementations en vigueur. Ces caractéristiques ne peuvent en aucun cas être appliquées à d'autres produits et systèmes n'appartenant pas à la gamme PLADUR®. Ce document n'est pas contractuel. Les données du document sont valides sauf en cas d'erreur de typographie ou de transcription.

Tous droits réservés, y compris les améliorations et modifications qui peuvent être ajoutées sans préavis.

PLADUR® est une marque déposée de YESOS IBÉRICOS, S.A.