

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CIMENTS



USINE DU TEIL

CEM III/A-LL 42,5 N CE PM-CP2 NF Blanc

Déclaration de Performance

n°

0333-CPR-1208

SERVICES EXCLUSIFS

Centre de Relation Clientèle :

0 825 888 057

Service 0,15 € / min
+ prix appel

NF EN 197-1 NF P 15-317 NF P 15-318



CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES

	DP (min)	Stabilité (mm)	Résistances mécaniques (MPa)				MV (g/cm3)	SSB (cm²/g)	Demande en eau (%)	L*		
			2 jours	28 jours								
Val. moyenne	125	1,0	26,9	53,3			3,07	3650	27	93,2		
Val. garantie	> 60	< 5	> 10	> 40								

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

	Valeur moyenne	Valeur garantie		Valeur moyenne
SO3 (%)	2,5	≤ 3	Alcalins équivalents [Na2O + 0,658 K2O] (%)	0,6
Chlorures Cl- (%)	0,02	≤ 0,1	Alcalins actifs [suivant la norme NF P 18-454] (%)	0,6
S-- (%)	0,01	≤ 0,2	Vc coefficient de variation des alcalins actifs	0,03

CONSTITUANTS PRINCIPAUX ET SECONDAIRES :

Clinker	92%
Calcaire LL	8%

AUTRES CONSTITUANTS

Plâtre (%)	2,7
Agent de mouture AMA32E - Teneur sous forme d'extrait sec (%)	0,07

LIVRAISON EN SAC



Date de révision : 22/05/2019

Les données figurant sur la présente fiche technique sont la propriété de LafargeHolcim Ciments et ne peuvent être reproduites partiellement ou totalement sans notre autorisation préalable. Les résultats indiqués ne sont mentionnés qu'à titre purement indicatif, ils sont susceptibles de variation dans les limites des normes applicables et ne sauraient en conséquence engager la responsabilité de LafargeHolcim Ciments. Les résultats de nos autocontrôles périodiques sont disponibles sur demande auprès de votre interlocuteur commercial habituel.

Cette fiche reste valable jusqu'au 30/06/2020 sauf si une nouvelle version est éditée.