

Certificat

Mortiers et produits connexes**Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant et de dressage**

176 SOL 4000

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société ParexGroup S.A.

19 Place de la Résistance - CS 50053 FR - 92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

Usine FR - 45330 MALESHERBES

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision de reconduction n° 1135-05 S 49 du 19 janvier 2021****Cette décision se substitue à la décision n° 989-05 S 49 du 19 juin 2017**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :**P4S**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Chape à base de sulfate de calcium*
- > Support à base de bois ou panneaux dérivés*
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles*

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexe.**Correspondant :**Courriel : mortiers@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président
Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 1135-05 S 49 du 07 janvier 2021

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET DE DRESSAGE POUR INFORMATION

176 SOL 4000

- Taux de gâchage : de 23 à 25 % d'eau (soit 5,75 à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg)
- Malaxage à vitesse rapide (800 tr/min)
- Temps de repos : aucun
- Durée d'utilisation du mélange : environ 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 30	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	100 à 200
	normalement poreux		162 PRIMAPRENE PLUS ou 164 PROLIPRIM RAPID ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	80 à 200 300 à 400 80-100
	fermé			
Chape à base de sulfate de calcium		3* à 20	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	100 à 200
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle **		3 à 10	162 PRIMAPRENE PLUS ou 164 PROLIPRIM RAPID ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	80 à 200 200 à 300 100 à 200
Carrelage		3 à 20	162 PRIMAPRENE PLUS ou 164 PROLIPRIM RAPID ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	80 à 200 200 à 300 30 à 50
Dalles plastiques semi-flexibles **		3 à 10	164 PROLIPRIM RAPID	300 à 400
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1) **			164 PROLIPRIM RAPID	300 à 400
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				
** Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
124 PROLIPRIM	30 min à 2 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	brosse, rouleau ou raclette caoutchouc
162 PRIMAPRENE PLUS	1 à 3 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	
164 PROLIPRIM RAPID	1 à 2 h (dur à l'ongle)	rouleau laine poils mi-longs
165 PROLIPRIM UNIVERSEL	30 min à 2 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	brosse, rouleau ou raclette caoutchouc

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRESMise en œuvre de l'enduit

Lorsque l'épaisseur d'application est supérieure à 10 mm, interposer en périphérie du local et autour des poteaux, une bande en matériau compressible d'épaisseur de 3 mm au moins avant mise en œuvre de l'enduit. Si une deuxième couche est nécessaire, l'appliquer frais sur frais dès que la 1ère couche est praticable et encore humide. L'épaisseur de la 2ème couche doit être inférieure à la 1ère et l'ensemble des couches réunies rester inférieur à l'épaisseur maximale autorisée selon le support. Si la 2ème couche est appliquée plus de 24h après la 1ère, primairiser avec 124 PROLIPRIM entre les 2 couches.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu, et le carrelage existant, sont visés dans les locaux P4 et P4S.

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Appliquer une première passe de primaire 164 PROLIPRIM RAPID en remplissant les joints entre lames jusqu'à affleurement ou reboucher avec un mastic de classe 25HM de marque PAREXLANKO ou SIKA, puis appliquer en partie courante le primaire 164 PROLIPRIM RAPID. Entoiler le parquet sur toute sa surface en agrafant une armature (TV10) maille 10 x 10 bien tendue (agrafes espacées d'environ 20 cm) avec un recouvrement des lés de 10 cm environ. Ponter les panneaux bois avec des bandes d'armatures débordant de 20 cm de part et d'autre des joints des panneaux selon la même méthode.