



## Mortier joints minces pour briques rectifiées

Gammes **bgv**, **mono'mur**, **UrbanBric**

### PROPRIÉTÉS

Mortier de montage des briques rectifiées visées par les Documents Techniques d'Application relatifs aux gammes **bgv**, **mono'mur** et **UrbanBric**.

### APPLICATION

- Etaler un lit régulier de mortier à l'aide du rouleau applicateur. Si le mortier a épaissi, il suffit de le malaxer légèrement à la truelle, sans rajout d'eau, pour le fluidifier à nouveau.

### PRÉPARATION

- Malaxer mécaniquement un sac de 25 kg avec 7,5 à 9 litres d'eau propre. Le malaxage sera maintenu pendant 3 minutes afin d'obtenir un mélange homogène sans grumeaux.

### POSE DES BRIQUES

- Les briques doivent être positionnées à l'avancement sur le mortier encore frais au toucher.

### CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

- Temps ouvert : 20 min à + 20°C
- Temps d'ajustabilité : 2 min à + 20°C
- Temps de vie en auge : 2 h 30 environ à + 20°C

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre +5°C et +35°C.
- La mise en oeuvre doit être conforme au DTU 20.1.
- Ne pas mettre en oeuvre des produits ayant une température négative.

### STOCKAGE

- 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité, du gel et des fortes températures.